



DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica satina semi-brillo de aspecto cremoso especial para su empleo en la alta decoración de interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- ATRACTIVO ACABADO DE SUAVE ALTO SATINADO SEMI-BRILLO
- EXCELENTE APLICACIÓN
- ELEVADO RENDIMIENTO
- ALTA OPACIDAD Y CUBRICIÓN
- EXCELENTE BLANCURA
- TOTALMENTE LAVABLE
- MUY RESISTENTE
- OLOR SUAVE
- TRATAMIENTO ANTIMOHO
- INTERIOR - EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

-Color: Blanco.	-Repintado: 8 horas Aprox..
-Sólidos: 48 ± 1%	-Rendi. medio: 8 - 16 m ² /lt. y capa.
-Densidad: 1,30 ± 0,05	-T. mín.aplicación: +5°C
-Secado: 1-2 h. a 20°C y 60% H.R	-Dilución: Agua limpia.
*Resistencia al agua: Muy buena, una vez la película bien seca y endurecida ~15 días.	- Voc: Cat. b/BA (2010) max:100gr/l.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados con una mano de plástico mate.

Paredes de yeso y cemento: Aplicar dos manos de Plástico Satinado **S-395 NATUR-SATIN DIAMANT**

Paredes con pinturas viejas: Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas.

Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar en una mano previa de **NATUR FIX** diluido con 3-5 partes de agua, y en exteriores, nuestra preparación Sellador Paredes **NATUR FIX** en incoloro.

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1ºmano:	15%	10%	10-20%
- 2ºmano:	10%	5%	-----

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.